

REHABILI

プロコンガード

リハビリ工法

亜硝酸リチウムとシラン・シロキサン系表面含浸材を併用した  
塩害・中性化・ASR補修技術

# 亜硝酸リチウム併用型表面含浸工法 プロコンガードシステムS

NETIS:CG-190024-A

## プロコンガードシステムSとは

プロコンガードシステムSは、亜硝酸リチウムを主成分とする含浸材『プロコン40』と、シラン・シロキサンを主成分とする含浸材『プロコンガードS』を組み合わせた亜硝酸リチウム併用型表面含浸工法です。

従来の表面含浸材は主に劣化因子の遮断を目的としており、その適用範囲は各劣化機構の潜伏期に相当する期間とされています。

プロコンガードシステムSは、劣化因子の遮断に加え、亜硝酸リチウムによる鉄筋防錆効果とアルカリシリカゲル膨張抑制効果を付加価値として備えています。したがって、劣化過程が潜伏期だけでなく、既に鉄筋腐食やASR膨張が生じつつある進展期や加速期前期などの段階であっても、1歩踏み込んだ予防保全対策として適用することができます。プロコンガードシステムは他の表面含浸工法と同様にコンクリートの外観を変えることはありませんので、施工後の経過観察、モニタリング性に優れています。

## 特徴

### 劣化因子の遮断

■プロコンガードS(シラン・シロキサン系含浸材)がコンクリート表層部で、吸水防止層を形成して、水分・塩化物イオン、二酸化炭素などの劣化因子の侵入を防ぎます。

### 劣化抑制メカニズム

■塩害、中性化の補修の場合、プロコン40(亜硝酸リチウム系含浸材)に含まれる亜硝酸イオンが鉄筋位置まで浸透、拡散することで、鉄筋の不動態被膜を再生して防錆環境を形成し、以後の鉄筋腐食の進行を抑制します。

■特に塩害補修の場合には、亜硝酸イオン供給量(プロコン40塗布量)を塩化物イオン量に応じて定量的に設定することができます。

■ASR補修の場合、プロコン40(亜硝酸リチウム系含浸材)に含まれるリチウムイオンが浸透、拡散したコンクリート表層部では、アルカリシリカゲルが非膨張化され、以後のASR膨張の進行を抑制します。

### 期待される効果

- 塩害補修:劣化因子(塩化物イオン)の侵入遮断+鉄筋腐食抑制(不動態皮膜再生)
- 中性化補修:劣化因子(二酸化炭素)の侵入遮断+鉄筋腐食抑制(不動態皮膜再生)
- ASR補修:劣化因子(水分)の侵入遮断+ASR膨張抑制(ゲルの非膨張化)

## 施工手順

### ①下地処理

サンダーケレン及び高圧水洗い等でコンクリート表面の脆弱層や汚れを除去する。

### ②『プロコン40』の塗布

刷毛及びローラー等で規定量(標準塗布量0.3kg/m<sup>2</sup>)を塗布する。

### ③『プロコンガードS』の塗布

刷毛およびローラー等で有効成分規定量(標準塗布量0.18kg/m<sup>2</sup>)を塗布する。

## 施工の注意点

- 『プロコン40』は規定量を必ず塗付して下さい。
- 『プロコン40』塗布後、乾燥状態を確認して下さい。(水分率8%以下)
- 0°C以上で施工して下さい。




## 性能・試験結果

土木学会 表面含浸材の試験方法(案) JSCE-K 571-2013による試験結果

試験項目	基準(グレードA)	実測値
含浸深さ試験	—	16.2mm
透水量試験	80%以上	84%
吸水率試験	80%以上	86%
透湿度試験	80%以上	64%
中性化に対する抵抗性試験	30%以上	100%
塩化物イオン浸透に対する抵抗性試験	80%以上	100%

## 施工概念図



一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会

事務局 / 〒730-0053 広島市中区東千田町2-3-26  
TEL082-541-0133  
http://www.j-cma.jp